



# GOUDBRONSVERF



- Toepassing** : Een effectlak, decoratieverf voor het behandelen van diverse voorwerpen van metaal en hout binnen en buiten.
- Kenmerken** : Goudbrons-effect  
Binnen en buiten toepasbaar  
Goede vloeï

## Eigenschappen

- Basis** : Alkydhars en lijnolie combinatie
- Kleur** : goudbrons
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,05 kg/ltr.
- Laagdikte** : ca. 35 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 3-4uur.  
Kleefvrij na ca. 5-7 uur  
*De genoemde tijden zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Lage temperaturen en onvoldoende ventilatie (binnen) kunnen aanzienlijke drogingsvertragingen veroorzaken.*
- Overschilderbaar** : na ca. 48 uur.
- Glans** : glanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 69 vol%
- Theor.rendement** : ca. 16 - 17 m<sup>2</sup> per liter.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 10°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : Verdunner 3210

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller** : Niet / minimaal verdunnen
- Verdunning** : Verdunner 3210  
of (aromaatvrije) terpentine

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

### Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden. Aanwezige roest verwijderen d.m.v. roterende schuurborstels, schuur-schijven, roestborstels enz. tot een reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten met P.K. Cleaner.

### Grondlagen:

Metaal:  
Koopmans Multiprimer, minimaal 2 lagen

### Hout: nieuw

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

### Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verlagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

### Grondlagen:

Hout:  
Koopmans Grondverf, minimaal 2 lagen

Alternatief:  
Koopmans Snelgrond

